

Hoja de Datos Técnicos



Grupo: Químicos

Jacarandas # 100 Nivel A-2

Fraccionamiento Rancho Alegre I

96558 Coatzacoalcos, Ver.

Tel. (01-921) 2-11-12-60 Fax 2-11-12-64

Propileno Grado Polímero

Especificación	Unidad	Especificación de Venta	Método de Prueba	Valor Típico [⚡]
Propileno	% mol	99.50 mín.	Diferencia	> 99.50
Propano	% mol	0.50 máx.	ASTM D-2712	< 0.30
Etano	% mol	0.10 máx.	ASTM-D-2712	< 0.01
Etileno	% mol	0.01 máx.	ASTM-D-2712	< 0.001
Acetileno	ppm mol	5.0 máx.	ASTM-D-2505	< 1.0
Metilacetileno	ppm mol	5.0 máx.	ASTM D-2712	< 1.0
Butadieno	ppm mol	5.0 máx.	ASTM D-2712	< 1.0
Butanos – Butilenos	ppm mol	10.0 máx.	ASTM-D-2712	< 5.0
Monóxido de Carbono	ppm mol	5.0 máx.	ASTM-D-2504	< 1.0
Bióxido de Carbono	ppm mol	5.0 máx.	ASTM-D-2504	< 2.0
Agua	ppm mol	5.0 máx.	HIGRÓMETRO	2.0
Oxígeno	ppm mol	5.0 máx.	ANALIZADOR DE OXÍGENO	1.0
Azufre	ppm mol	5.0 máx.	ASTM-D-4045	0.5
Propadieno	ppm mol	5.0 máx.	ASTM-D-2712	< 1.0

[⚡] Estos valores pueden tener modificaciones.

Enero 2004